

# Prince Color® Multi Top Hydrofob

Vysokoúčinný náter na ochranu stavebných materiálov pred poveternostnými vplyvmi

## Rozsah použitia

- Na vonkajšie a vnútorné použitie.
- Vhodný aj ako základný náter.
- Vhodný na fasády a rôzne stavebné prvky z betónu, pórobetónu, cementotrieskových dosiek a tvárnic, tehlového muriva, cementových a vápenných omietok, prírodného a umelého kameňa, nasiakavých „klinker“ pásikov a škridiel.

## Vlastnosti produktu

- Vysoko účinný.
- Bez obsahu rozpúšťadla.
- S vysokou priepustnosťou vodných pár.
- Zasychá bezfarebne až priehľadne.
- Odpuďzuje vodu, obmedzuje výluhy solí, tvorbu plesní, machu a rias, chráni pred mrazom.

## Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.
- Najmä pri sanácii starých podkladov je treba povrch zbaviť rias, machov a povrchových plesní umytím prúdom vody (tlakovou vodou) alebo otryskaním parou.
- Nesúdržné a zle držiace podklady odstrániť.
- Podklad musí byť spôsobilý a nosný podľa príslušných noriem a technologických predpisov.

### Podklad:

Betón, pórobetón, vláknitý cement, tehlové murivo, cementové a vápenné omietky, prírodný a umelý kameň, nasiakavé klinker pásiky a škridle, pieskovec a ďalšie prírodné strojom opracované materiály, pálené tehly.

## Spracovanie

### Základný náter

Prince Color® Multi Top Hydrofob v danej konzistencii, sýto, zhora nadol natrieť štetcom alebo pomocou tlakového – Airless systému – nastriekať. Menšie dielce je tiež možné zmáčať.

### Krycí náter

Po zaschnutí je pretierateľný disperznými a silikónovými farbami. Pri podkladoch, kde sa požaduje skremičenie vrstiev, je treba použiť farbu na báze silikátov.

## Dôležité upozornenia

- Ak je potrebné zachovať prírodný vzhľad materiálu, je nutné po čerstvom nátere a jeho uschnutí urobiť druhý impregnačný náter.
- Prípadné praskliny a trhliny v omietke je treba pred impregnačným náterom opraviť. Tiež škáry medzi obkladovými páskami vyplniť škárovacou hmotou.
- Plochy, ktoré môžu byť znečistené pri nátere (nie minerálne) napr. odkvapy, drevené obklady, okná, glazované pásy a keramiky, je treba ihneď umyť vodou. Náradie ihneď po použití umyť vodou.
- Materiál je určený len na daný účel použitia.
- Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.
- Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť tvorbu mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo nie je dôvod na reklamáciu.

## Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaisťovať prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc.



**Technické údaje**

Materiálová báza	Silan
Špecifická hmotnosť	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Farebný odtieň	Biela, zaschýna bezfarebne
Stupeň lesku	Matný
Štruktúra	Matná
Spôsoby spracovania	Natieranie, striekanie airless systémom
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	Nespracovávať pri teplote pod +5 °C a nad +30 °C a pri silnom slnečnom žiarení.
Spotreba (na 1 náter)*	cca 150 – 500 ml/m <sup>2</sup> (podľa savosti podkladu)
Doba schnutia (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu)	cca 24 hod., čerstvo impregnované diely sú odolné proti dažďu po 3 hod. Možné pretierať: po cca 20 hod.
Farebné tónovanie	–

\* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu - tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.

**Tabuľka striekania:**

Nanášanie striekaním	Striekacie systémom „airless“	Striekacie stlačeným vzduchom
Tlak pri striekaní:	100 bar	–
Ø trysky	0,18 – 0,28 mm	–
Konzistencia (DIN 4 mm)	v dodanej konzistencii	–
Riedenie	–	–

- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložte kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetrite vhodným reparačným krémom.
- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachujte čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri požití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
- Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri práci nejeste, nepiť a nefajčiť. Pri nástreku použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.
- Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

**Balenie a skladovanie**

- Balenie: 5 l kanister.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade nad 5 °C max. 12 mesiacov od dátumu výroby. Načaté balenia uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.

**Likvidácia odpadu**

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

**Technická podpora**

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**BASF Slovensko spol. s r.o.**  
Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92  
E-mail: info.sk@basf.com  
**Zákaznícky servis:**  
T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: objednavky.sk@basf.com  
Internet: www.basf-sh.sk  
www.fasadnestudio.sk

**Technicko - poradenský servis**

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec  
T 0918 444 918  
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
T 0918 444 918  
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trbošín  
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa  
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: Október 2013

Novým vydaním stráca staré platnosť.